

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

PINNAPAHTEL LRF



Tootekirjeldus

Fesconi Pinnapahtel LRF on polümeersideainega tasandussegu siseseinte jaoks.

Kasutuskohad

- Seina- ja laepinnad kuivades ruumides
- Sobib väikeplokk- ja kergbetoonpindadele, Põhjapahtel LF ja Kivipindade tasandussegu TTF kaetud pindadele ning ja kipsplaadi pindadele.
- Vanadel värvipindadel kasutatakse nakkemördina Fesconi remondimörti.
- Tasandussegu ei tohi kasutada põrandate tasandamiseks ega plaaditavate pindade alusena

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt tasandussegu veevajadust. Lisage vette kuivaine ja segage trellvispliga 1–2 minutit. Laske tasandussegul seista vähemalt 15 minutit ja segage uuesti lühidalt. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 1 ööpäev. Tasandussegu naket ja kulumiskindlust saab parandada, kui 10% veest asendada Fesconi nakkekrundiga.

Tööjuhised

Tasandussegu kantakse aluspinnale tasanduspritsi või teraskelluga. Liigse tasandussegu võib alles hoida ja hiljem ära kasutada. Mitme tasanduskihi tegemisel lastakse eelmisel kihil enne uue kihi pealekandmist täielikult kuivada. Sõltuvalt tingimustest kestab kõvenemine 1–2 ööpäeva. Vajaduse korral lihvitakse kuivanud pinda pärast iga tasandussegu kihi pealekandmist. Tasandatud pinna võib tapeetida või värvida.

Teenindusjuhised

Tasandussegu määrdunud pinda võib puhastada tolmuimejaga, tasandada uuesti, värvida või tapeetida vastavalt värvi või tapeedi tootja juhistele.

Muud kaalutlused

Tasandusmörti ei tohi jätta pumpadesse ja voolikutesse kauemaks kui üheks ööpäevaks. Konstruktsiooni liigne niiskus võib tasandussegu kollakaks muuta. Tasandustööd tehakse vastavalt Sisetööde RYL 2013, mis sisaldab ehitustööde kvaliteedi üldnõudeid.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	1 mm kiht u 1,2 kg/m ² (ületasandamine maks. 2 mm korraga)
Veevajadus	6,4-7,2 l / 20 kg
Olek	Pulber
Sideaine	Polümeerliim
Täitematerjal	Lubjakivipulber. Lubjakivipulber sisaldab väheses kogustes kvartsi, kuid alveoole kahjustada võiva kvartsi sisaldus on alla 1%, mistõttu toode ei ole liigitatud kvartsi osas kahjulikuks.
Värvus	Valkjas
Maksimaalne terasuurus	0,3 mm
Kogus pakendis	20 kg
Ladustamine	Ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Kihi paksus	0 - 3 mm
Minimaalne kasutustemperatuur	+10°C
Töödeldavuse aeg	1 ööpäev
Ülekaetav	Värvimine ja tapeetimine
Kõvenemisaeg	u 1 ööpäev temperatuuril +20°C, u 2 ööpäeva temperatuuril +10°C Kuivamisaeg sõltub kihi paksusest ja kuivamisruumi niiskusest
Nakketugevus	> 0,5 mPa (betoonpinnale)
Tuletundlikkus	A2
Koormusklassid	RL 01 – RL 03 (RL 04 krundi lisamisel)
Heitmeklass	M1-toode vastab EL taksonoomia formaldehüüdi emissiooni (< 0,06 mg/m ³) ja kantserogeenide (< 0,001 mg/m ³) emissioonikriteeriumidele
GWP A1 toormaterjal	0,0297
GWP A2 transportimine	0,0189
GWP A3 tootmine	0,0044
GWP A1-A3	0,053
GWP A4 transportimine	0,0158
GWP A5 paigaldus	0,00251
GWP ühik	kg CO ₂ e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	EPD

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.