Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 3.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

PAHTEL SF



Tootekirjeldus

Fesconi pahtel on polümeersideainega pahtel ja vuukimistoode. Pahtel sobib värvitud pindade tasandamiseks ja kipsplaadi vuukimiseks.

Kasutuskohad

- Seina- ja laepinnad kuivades ruumides
- Sobib väikeplokk-, betoon- ja kergbetoonpindadele-, Tasanduskrundiga LF- ja Kivipindade tasandussegu TTF- ning kipsplaatpindadele
- Värvitud aluste tasandamine
- Kipsplaatide vuukimine
- Pahtlit ei tohi kasutada põrandate tasandamiseks ega plaaditavate pindade alusena

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Valmistamine

Kontrollige tasandussegu veevajadust pakendi sildilt. Lisage vette kuivaine ja segage trellvispliga 1–2 minutit. Laske tasandussegul seista vähemalt 15 minutit ja segage uuesti lühidalt. Valmis tasandussegu töödeldavuse aeg on 1 ööpäev.

Tööjuhised

Mört kantakse aluspinnale pritsi või teraskelluga. Liigse tasandussegu võib alles hoida ja hiljem ära kasutada. Mitme tasanduskihi tegemisel lastakse eelmisel kihil enne uue kihi pealekandmist täielikult kuivada. Sõltuvalt tingimustest kestab kõvenemine 1–2 ööpäeva. Vajaduse korral lihvitakse kuivanud pinda pärast iga mördikihi pinnalekandmist.
Tasandussegu laotatakse vuugile nii, et see täidab servaõhenduse poolt moodustatud süvendi. Vuugipeal surutakse laia teraskellu abil tasandussegu sisse. Vuugipaela peale kantakse tasandussegu nii, et segu täidaks vuugikoha. Lõpuks laotatakse tasandussegu laia teraskelluga plaadipindadega samasse tasapinda. Kui tasandussegu on kuivanud, viimistletakse vuuke kuivlihvpaberiga. Seinte nurkades ning seinte ja lae liitekohtades painutatakse vuugipael sõrmega 90° nurga alla ja surutakse teraskelluga tasandussegu sisse. Paela peale kantakse täiendavalt tasandussegu ja nurk tasandatakse. Kruvi- ja naelapead tasandatakse kahes kihis. Pärast esimese kihi kuivamist tehakse vahelihvimine. Kui tasandussegu on täiesti kuiv, tehakse lõplik lihvimine. Tasandatud pinna võib tapeetida või värvida.

Muud kaalutlused

Tasandusmörti ei tohi jätta pumpadesse ja voolikutesse kauemaks kui üheks ööpäevaks. Konstruktsiooni liigne niiskus võib tasandussegu kollakaks muuta.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 3.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Veevajadus	6,2-7,2 l / 20 kg
Olek	pulber
Sideaine	polümeerliim
Värvus	valkjas
Maksimaalne terasuurus	0,1 mm
Kogus pakendis	20 kg
Ladustamine	ladustamisaeg kuivas kohas u 2 aasta
Minimaalne kasutustemperatuur	+10°C
Töödeldavuse aeg	1 ööpäev
Ülekaetav	värvimine ja tapeetimine
Kõvenemisaeg	u 1 ööpäev temperatuuril +20°C, u 2 ööpäeva temperatuuril +10°C kuivamisaeg sõltub kihi paksusest ja kuivamisruumi niiskusest
Nakketugevus	> 0,5 mPa (betoonpinnale)
GWP A1-A3	0,11
GWP ühik	kg CO2e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.