

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

KIVIPINDADE TASANDUSSEGU TTF



Tootekirjeldus

Fesconi kivipindade tasandusmört TTF on siseseinte tsementsideainet sisaldav tasandussegu.

Kasutuskohad

- Seina- ja laepinnad nii kuivades kui ka niisketes ruumides
- Sobib ehitusplokkidest, tellistest, kergbetoonist ja krohvitud aluspinnale
- Vanadel värvipindadel kasutatakse nakkemördina Fesconi remondimörti.
- Tasandussegu ei või kasutada põrandate tasandamiseks, samuti ei sobi see pehme lubitsementkrohvi ja vesilahustuva tasandussegu ülekatmiseks.
- Pinnatugevduskanga kinnitamiseks valmis liimidega peab armeerimisseguks olema Fesconi tasandussegu VF, VHF või WTT.



Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Enne tasandussegu pealekandmist niisutatakse kuivi ja vett imavaid aluseid.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt tasandussegu veevajadust. Lisage vette kuivaine ja segage trellvispliga 1–2 minutit. Laske tasandussegul seista u 10 minutit ja segage uuesti lühidalt. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 4 tundi.

Tasandussegu pealekandmine

Tasandussegu kantakse aluspinnale tasanduspritsi või teraskelluga. Liigse tasandussegu võib alles hoida ja hiljem ära kasutada. Mitme tasanduskihi tegemisel lastakse eelmisel kihil enne uue kihi pealekandmist täielikult kuivada. Sõltuvalt tingimustest kestab kõvenemine 1–2 ööpäeva. Vajaduse korral lihvitakse kuivanud pinda pärast iga tasandussegu kihi pealekandmist.

Pindamine

Tasandusseguga kaetud pinna võib katta tapeedi või plaatidega või värvida tsemendi suhtes vastupidava värviga. Pinda võib ka hõõruda niiske käsna. Tasandatud pinda hõõrutakse pärast seda, kui see on veidi kõvenenud.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

Järelhooldus

Kuivades tingimustes niisutatakse tasanduspinda vee pihustamise teel.

Teenindusjuhised

Tasandussegu määrdunud pinda võib puhastada tolmuimejaga, tasandada uuesti, värvida või tapeetida vastavalt värvi või tapeedi tootja juhistele.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	1 mm kiht u 1,2 kg/m ²
Veevajadus	4,8-5,6 l / 20 kg
Olek	Pulber
Sideaine	Tsement
Täitematerjal	Lubjakivipulber ja looduslik liiv. Lubjakivipulber sisaldab väheses kogustes kvartsi, kuid alveoole kahjustada võiva kvartsi sisaldus on alla 1%, mistõttu toode ei ole liigitatud kvartsi osas kahjulikuks.
Värvus	Hall
Maksimaalne terasuurus	0,6 mm
Kogus pakendis	20 kg
Ladustamine	Ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Kihi paksus	2 - 10 mm
Minimaalne kasutustemperatuur	+10°C
Töödeldavuse aeg	4 h
Ülekaetav	Värvimine, tapeetimine ja plaatimine
Kõvenemisaeg	u 1 ööpäev temperatuuril +20°C, u 2 ööpäeva temperatuuril +10°C Kuivamisaeg sõltub kihi paksusest ja kuivamisruumi niiskusest
Survetugevus	28 ööpäeva u 5 mPa
Nakketugevus	≥ 0,5 MPa, (FP=B)
Tuletundlikkus	A1
Veekindlus	Veekindel
GWP A1-A3	0,32
GWP ühik	kg CO2e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.