

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

TÄITEMÖRT TLR



Tootekirjeldus

Fescon täitemört TLR on kiiresti kõvastuv ja kuivav kuivade, niiskete ja märgade ruumide siseseinapindade täitemass.

Kasutuskohad

- Sein- ja laepinnad nii kuivades, niisketes kui ka märgades ruumides
- Sobib betooni, krohvi, väikeplokipinna, kergbetooni, silikaattelliste ja keraamiliste telliste tasandamiseks, pragude täitmiseks ja aukude lappimiseks.
- Valmis pind sobib plaatimisaluseks ja sellele võib teha hüdroisolatsiooni Fesconi hüdroisolatsiooniga.
- Vanadel värvipindadel kasutatakse nakkemördina Fesconi remondimörti.
- Täitemörti ei tohi kasutada põrandate tasandamiseks, pehme lubitsementkrohvi peal ega veega lahjendatud tasandusseguga kaetud pindadel.
- Vajaduse korral võib üle tasandada Fesconi seinatasandusseguga.



Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Pinnad peavad olema tugevad, puhtad ja tolmuvad. Pehme ja lahtine materjal tuleb hoolikalt eemaldada. Enne mördi pealekandmist niisutage kuivi ja vett imavaid pindu veega või krundiga Fescon Primer.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisage vette kuivaine ja segage trellvispliga või mõne muu segamistööriistaga 1–2 minutit. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 20–30 min.

Täitemördi pealekandmine

Mört kantakse aluspinnale terasest pahtlilabidaga. Mitme mördikihi puhul võib eelmisel kihil lasta kõveneda või teostada korduskrohvimine märg-märjale meetodil. Vajaduse korral lihvitakse kuivanud pind pärast iga mördikihi pealekandmist.

Tasandussegu pealekandmine

Tasandussegu kantakse aluspinnale teraskelluga. Liigse tasandussegu võib alles hoida ja hiljem ära kasutada. Mitme tasanduskihi tegemisel lastakse eelmisel kihil enne uue kihi pealekandmist täielikult kuivada. Sõltuvalt tingimustest kestab kõvenemine 1–2 ööpäeva. Vajaduse korral lihvitakse kuivanud pinda pärast iga tasandussegu kihi pealekandmist.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

Pindamine

Võib üle tasandada või katta hüdroisolatsiooniga umbes 24 tunni pärast.

Järelhooldus

Kuivades tingimustes niisutatakse tasanduspinda vee pihustamise teel.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	1 mm kiht u 1,5 kg/m ²
Veevajadus	Max 3,8 l / 20 kg
Olek	Pulber
Sideaine	Portlandsement, aluminaattsement, kips
Täitematerjal	Lubjakivipulber ja looduslik liiv. Lubjakivipulber sisaldab väheses kogustes kvartsi, kuid alveoole kahjustada võiva kvartsi sisaldus on alla 1%, mistõttu toode ei ole liigitatud kvartsi osas kahjulikuks.
Värvus	Hall
Maksimaalne terasuurus	1,2 mm
Kogus pakendis	20 kg
Ladustamine	Ladustamisaeg kuivas kohas 1 aasta
Kihi paksus	5 – 30 mm
Minimaalne kasutustemperatuur	+10°C
Töödeldavuse aeg	20–30 min
Ülekaetav	Võib üle tasandada või katta hüdroisolatsiooniga umbes 1 ööpäev pärast krohvimist. Aluse suhteline niiskus < 85%
Kõvenemisaeg	u 1 ööpäev +20°C, u 3 ööpäeva +10°C Kuivamisaeg sõltub kihi paksusest ja kuivamisruumi niiskusest
Nakketugevus	≥ 0,5 MPa, (FP=B)
Soojusjuhtivus	0,66 W(m*K) tabeliväärtus
Veeauru läbilaskvus	μ 5/20 tabeliväärtus
Veekindlus	Veekindel
Heitmeklass	Vastab ehitusmaterjalide heitmeklassile M1
GWP A1-A3	0,32
GWP ühik	kg CO ₂ e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.