Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 3.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

NIISKETE RUUMIDE TASANDUSSEGU WTT



Tootekirjeldus

Fesconi niiskete ruumide tasandussegu WTT on põhja tasandamine kuivade, niiskete ja märgade siseseinte jaoks, eriti kui seina pinda plaate panna.

Kasutuskohad

- Seina- ja laepinnad nii kuivades kui ka niisketes ruumides
- Sobib väikeplokk-, kergbetoon-, tellis- ja betoonpindadele
- Tasandussegu ei tohi kasutada põrandate tasandamiseks ega pehmel lubitsementkrohvil
- Aluse tasandamiseks pinnatugevdustekstiili kinnitamisel veekindla liimiga

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Enne tasandussegu pealekandmist niisutatakse kuivi ja vett imavaid aluseid.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt tasandussegu veevajadust. Lisage vette kuivaine ja segage trellvispliga 1–2 minutit. Laske tasandussegul seista u 10 minutit ja segage uuesti lühidalt. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 4 tundi.

Tasandussegu pealekandmine

Tasandussegu kantakse aluspinnale tasanduspritsi või teraskelluga. Liigse tasandussegu võib alles hoida ja hiljem ära kasutada. Mitme tasanduskihi tegemisel lastakse eelmisel kihil enne uue kihi pealekandmist täielikult kuivada. Sõltuvalt tingimustest kestab kõvenemine 1–2 ööpäeva. Vajaduse korral lihvitakse kuivanud pinda pärast iga tasandussegu kihi pealekandmist.

Pindamine

Tasandusseguga kaetud pinna võib katta tapeedi või plaatidega või värvida tsemendi suhtes vastupidava värviga.
Pinda võib ka hõõruda niiske käsnaga. Hõõruda võib siis, kui tasandussegu pind on veidi kõvenenud.
Enne plaatimist tuleb alust töödelda Fesconi nakkekrundiga ja vajadusel lisaks Fesconi hüdroisolatsiooniga.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Järelhooldus

Kuivades tingimustes niisutatakse tasanduspinda vee pihustamise teel.

Muud kaalutlused

Tasandusmörti ei tohi jätta pumpadesse ja voolikutesse kauemaks kui üheks ööpäevaks. Konstruktsiooni liigne niiskus võib tasandussegu kollakaks muuta. Tasandustööd tehakse vastavalt Sisetööde RYL 2013, mis sisaldab ehitustööde kvaliteedi üldnõudeid.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 3.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	1 mm kiht u 1,2 kg/m^2 Osaline tasandamine: 30 mm Ületasandamine 2–10 mm kihina
Veevajadus	4,0 - 6,0 l / 20 kg
Olek	Pulber
Sideaine	Tsement
Värvus	Helehall
Maksimaalne terasuurus	0,5 mm
Kogus pakendis	20 kg
Ladustamine	Ladustamisaeg kuivas kohas 1 aasta
Kihi paksus	2 - 10 mm
Minimaalne kasutustemperatuur	+10°C
Töödeldavuse aeg	4 h
Ülekaetav	Värvimine, tapeetimine ja plaatimine
Kõvenemisaeg	u 1 ööpäev temperatuuril +20°C, u 3 ööpäeva temperatuuril +10°C Kuivamisaeg sõltub kihi paksusest ja kuivamisruumi niiskusest
Nakketugevus	≥ 0,5 MPa, (FP=B)
Koormusklassid	RL 01 - RL 06
Veekindlus	Veekindel
GWP A1-A3	0,32
GWP ühik	kg CO2e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.