

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

PINNAPAHTEL VHF



Tootekirjeldus

Fesconi Pinnapahtel VHF on tsementsideainega tasandussegu siseseinte jaoks.

Kasutuskohad

- Seina- ja laepinnad nii kuivades kui ka niisketes ruumides
- Sobib väikeplokki- ja kergbetoonpindadele ning tasanduskrundiga VF kaetud pindadele
- Vanadel värvipindadel kasutatakse nakkemördina Fesconi remondimörti.
- Tasandussegu ei tohi kasutada põrandate tasandamiseks, pehme lubisementkrohvi peal ega veega lahjendatud tasandusseguga kaetud pindadel.
- Aluse kruntimiseks pinnatugevdustekstiili kinnitamisel veekindla valmisliimiga

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Enne tasandussegu pealekandmist niisutatakse kuivi ja vett imavaid aluseid.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt tasandussegu veevajadust. Lisage vette kuivaine ja segage trellvispliga 1–2 minutit. Laske tasandussegul seista u 10 minutit ja segage uuesti lühidalt. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 4 tundi.

Tasandussegu pealekandmine

Tasandussegu kantakse aluspinnale tasanduspritsi või teraskelluga. Liigse tasandussegu võib alles hoida ja hiljem ära kasutada. Mitme tasanduskihi tegemisel lastakse eelmisel kihil enne uue kihi pealekandmist täielikult kuivada. Sõltuvalt tingimustest kestab kõvenemine 1–2 ööpäeva. Vajaduse korral lihvitakse kuivanud pinda pärast iga tasandussegu kihi pealekandmist.

Pindamine

Tasandusseguga kaetud pinna võib katta tapeedi või plaatidega või värvida tsemendi suhtes vastupidava värviga. Pinda võib ka hõõruda niiske käsna. Hõõruda võib siis, kui tasandussegu pind on veidi kõvenenud.

Järelhooldus



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

Kuivades tingimustes niisutatakse tasanduspinda vee pihustamise teel.

Teenindusjuhised

Tasandussegu määratud pinda võib puhastada tolmuimejaga, tasandada uuesti, värvida või tapeetida vastavalt värvi või tapeedi tootja juhistele. Tasandustööd tehakse vastavalt Sisetööde RYL 2013, mis sisaldab ehitustööde kvaliteedi üldnõudeid.

Muud kaalutlused

Tasandusmörti ei tohi jätta pumpadesse ja voolikutesse kauemaks kui üheks ööpäevaks. Konstruktsiooni liigne niiskus võib tasandussegu kollakaks muuta.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	1 mm kiht u 1,2 kg/m ²
Veevajadus	7,2-8,0 l / 20 kg
Olek	Pulber
Sideaine	Tsement
Värvus	Hall
Maksimaalne terasuurus	0,3 mm
Kogus pakendis	20 kg
Ladustamine	Ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Kihi paksus	0 - 3 mm
Minimaalne kasutustemperatuur	+10°C
Töödeldavuse aeg	4 h
Ülekaetav	Värvimine, tapeetimine ja plaatimine
Kõvenemisaeg	u 1 ööpäev temperatuuril +20°C, u 2 ööpäeva temperatuuril +10°C Kuivamisaeg sõltub kihi paksusest ja kuivamisruumi niiskusest
Survetugevus	28 ööpäeva u 5 mPa
Nakketugevus	≥ 0,5 MPa, (FP=B)
Tuletundlikkus	A2 – s1, d0
Koormusklassid	RL 01 – RL 05
Veekindlus	Veekindel
GWP A1-A3	0,32
GWP ühik	kg CO ₂ e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.