

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## NANTEN PU BIO



### Tuotekuvaus

2-komponenttinen, M1-luokiteltu, itsestään siliävä polyuretaanipinnoite.

- Elastinen lattiapinnoite, joka soveltuu betonin lisäksi metalli, asfaltti ja vanerialustoille
- Vähäpäästöinen
- Pinnoite kestää hyvin kulutusta sekä iskuja. Lisäksi pinnoitteella on myös hyvä kemikaalinkestävyys
- Telattuna kalvopaksuus 0,5 mm, massapinnoitteena 2 mm
- Saatavilla useita eri väri vaihtoehtoja (kts. värikartta).

### Käyttökohteet

- Kovan ja keskiraskaan kulutukset alaiset tilat
- Sairaalat ja terveyskeskukset
- Koulut ja päiväkodit
- Toimistot
- Myymälät
- Tuotanto- ja varastotilat

### Käyttöohjeet

## Alustan vaatimukset ja pinnoitusolosuhteet

Betonin lujuusluokan on oltava vähintään C25/30 ja kulutuskestävyysluokan 3. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 90% mikäli pohjustus tehdään polyuretaanipinnoitteella. Pohjustus epoksipohjuisteilla, kts. Kohta pohjustuskäsittely. Pinnan lämpötilan pitää olla vähintään +3°C yli kastepistelämpötilan. Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja pinnoitteen lämpötilan olla yli +15°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70%. Varmista pinnoitteen soveltuvuus pinnoitettavalle alustalle.

## Uusi betonilattia

Sementtiliima ja mahdollinen kovettumaton sementti poistetaan joko pintahionnalla tai sinkopuhdistuksella. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja sementtipöly imuroidaan huolellisesti pois.

## Vanha betonilattia

Sementtiliima ja huonokuntoinen betoni poistetaan hiomalla tai sinkopuhdistuksella. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja alusta imuroidaan huolellisesti. Likaiset lattiat on syytä pestä ja huuhdella synteettisellä pesuaineella ennen muita pohjakäsittelyitä. Alustassa oleva mahdollinen vanha maalikalvo poistetaan kokonaan.

## Asfalttialusta

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Alusta jyrsitään kevyesti. Jos asfaltin kunto on hyvä, voidaan käyttää teräsharjausta ja sinkopuhdistusta. Bitumia liuottavia pesuaineita ja ohentimia ei saa käyttää.

## Vanerialusta

Levyjen pitää olla kiinni alustassaan ja alustan kuiva. Levyjen pinta hiotaan ja pölyt imuroidaan pois huolellisesti. Levysaumot ja ruuvinkannat kitataan pinnoitteesta sekoitetulla kitillä.

## Pohjustuskäsittely

Pohjustus tehdään Nanten HM Bio Epoksilla (betonin RH < 95%) tai kostean betonin pohjusteella, Nanten M Primerilla (betonin RH < 98%). Betonialustoilla tarvittaessa ohennus. Käsiteltävään tilaan on järjestettävä hyvä ilmanvaihto. Asfaltti- ja vanerialustalla ei saa käyttää ohenninta, vaan tuote levitetään pohjusteeksi sellaisenaan. Pohjusteen pitää sulkea kaikki betonin huokokset siten, että pintaan muodostuu tiivis ja ehjä yhtenäinen kalvo. Tee tarvittaessa toinen käsittely.

## Paikkaukset

Pienet kolot ja halkeamat puhdistetaan ja täytetään esim. PU Bio pinnoitteesta ja hienosta täytehiekkasta valmistetulla kitillä. Laajemmat oikaisut voidaan tehdä Nanten PU Bio pinnoitteesta ja täytehiekkasta (0,1-0,6 mm) valmistetulla oikaisumassalla.

## Sekoitus

Esisekoita Nanten PU Polyuretaanipinnoitteen A-osa ja B-osa omissa astioissaan. Yhdistä komponentit oikeassa suhteessa toisiinsa ja sekoita hidaskierroksisella sekoittajalla noin kahden minuutin ajan välttämällä ilman sekoittumista massaan. Kaada seos toiseen astiaan ja lisää tarvittava määrä täytehiekkaa seokseen samalla sekoittaen ja jatka sekoittamista vielä noin yhden minuutin ajan.

## Sekoitussuhde

A-osa 3 tilavuusosaa ja B-osa 1 tilavuusosa.

## Riittoisuus

2 mm kalvovahvuudella 1,5 l/m<sup>2</sup>, kun täytehiekkaa on lisätty n. 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

## Työohje

Mikäli pohjustus on kahta vuorokautta vanhempi, on suoritettava karhennushionta ja hiontapölyn poisto. Sekoitettu massa kaadetaan lattialle lammikoksi tai yhtenäiseksi vanaksi, josta se levitetään säätölastalla halutun paksuiseksi kerrokseksi. Levityksen jälkeen työn edistymisen myötä pinta rullataan piikkitelalla ilmakuplien poistamiseksi. Sekoitusastia ei saa kaapia tai valuttaa pinnoitettavalle alustalle. Tasavärisyyden ja paremman UV-keston saavuttamiseksi suosittelemme pinnan maalausta Nanten PU W2 maalilla.

## Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely


Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Päivitetty 13.11.2025 Tulostettu 20.6.2026

## Tekniset tiedot

<b>Väri</b>	Sävytettävissä Nanten ja RAL värikarttojen mukaan. Tasavärisyyden ja paremman UV-keston saavuttamiseksi suosittelemme pinnan maalausta Nanten PU W2 maalilla.
<b>Maalautuoteryhmä (maalausRYL2012)</b>	665, 666
<b>Pakkauskoko</b>	A-osa 15 l peltiastiassa ja B-osa 5 l muoviastiassa tai 205 l tynnyrissä.
<b>Varastointi</b>	Varastoitava lämpimässä (+5°C...+25°C), tiiviisti suljetuissa alkuperäisissä astioissaan, enintään 6 kk.
<b>Sekoitus aika</b>	Noin kolme minuuttia
<b>Tiheys</b>	1,15... 1,17 kg/l, käytetyn väripastan määrästä riippuen.
<b>Käyttölämpötila</b>	+15°C...+25°C
<b>Käyttöaika</b>	Astiassa n. 15 min. Lattialle kaadettuna n. 20-30 min. Aika lyhenee lämpötilan noustessa.
<b>Kuivumisaika</b>	Kosketuskuiva 4 h (+25°C) ja 7 h (+15°C). Kevyen liikennöinnin kestävä n. 12 h (+25°C) ja n. 24 h (+15°C).
<b>Rasitusluokat</b>	RL 04, RL 06 (MaalausRYL 2012)
<b>Ilman suhteellinen kosteus</b>	Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana alle 80%
<b>Ohenne</b>	Ei ohenneta.
<b>Levitystapa</b>	Levitys hiekkatäytteisenä säätölastalla tai hammastetulla teräslastalla. Ilman hiekkaa levitys säätölastalla.
<b>VOC-pitoisuus</b>	Käyttöseoksen VOC 10 g/l (käyttövalmis seos) EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010)
<b>Työvälineiden pesu</b>	Nanten PU-ohennin

	
<b>Fescon Oy</b> Teollisuustie 6, 04300 Tuusula, Finland	
<b>15</b>	
0809-CPR-1037 EN 1504-2: 2004 Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaine - Pinnoite	
Kulumiskestävyys (Taber)	< 3000 mg
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$
Iskunkestävyys	Luokka III: $\geq 20 \text{ Nm}$
Tartuntalujuus (kestävyys vetokokeessa)	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Kemikaalirasituksen kestävyys (28 d)	Luokka II
Palokäyttäytyminen	$B_{FL} - s1$
Ominaisuudet on testattu järjestelmälle. Lisätiedot: DoP Nanten PU Bio.	

Muista tutustua Pinnoitetun lattian hoito-ohjeeseen ja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen verkkosivuillamme [www.fescon.fi](http://www.fescon.fi) tai tilaa se numerosta 09-274 7970. Vaikka tuotekuvauksen tekniset yksityiskohdat perustuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on yllä mainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa suuntaa antavana. Käyttäjän on varmistettava tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen. Vastoin ohjeita tehtäessä, on käyttäjä yksin vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja seuraamuksista.

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
[www.fescon.fi](http://www.fescon.fi)

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.