

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN PU FLEX SILENT



Tuotekuvaus

2-komponenttinen, ääntä eristävä, itsestään siliävä ja vesitiivis välikerros Nanten Decofloor Comfort Plus järjestelmään. Elastinen ja hyvin ääntä eristävä. Käytetään osana Nanten Decofloor Comfort Plus järjestelmää, kun halutaan parantaa pinnoitteen äänieristävyyttä.

Askeläänivaimennys*

- 2 mm kalvovahvuudella 11 dB
- 4,5 mm kalvovahvuudella 16 dB

*Mitattuna osana Nanten Decofloor Comfort Plus järjestelmää



Käyttökohteet

- Koulut, päiväkodit
- Toimistot
- Myymälät

Käyttöohjeet

Alustan vaatimukset ja pinnoitusolosuhteet

Betonin lujuusluokan on oltava vähintään C25/30 ja kulutuskestävyysluokan 3. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 90% mikäli pohjustus tehdään polyuretaanipinnoitteella. Pohjustus epoksipohjusteilla, kts. kohta pohjustuskäsittely. Pinnan lämpötilan vähintään +3°C yli kastepistelämpötilan. Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja pinnoitteen lämpötilan olla yli +15°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70%. Varmista pinnoitteen soveltuvuus pinnoitettavalle alustalle.

Uusi betonilattia

Sementtiliima ja mahdollinen kovettumaton sementti poistetaan joko pintahionnalla tai sinkopuhdistuksella. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja sementtipöly imuroidaan huolellisesti pois.

Vanha betonilattia

Sementtiliima ja huonokuntoinen betoni poistetaan hiomalla tai sinkopuhdistuksella. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja alusta imuroidaan huolellisesti. Likaiset lattiat on syytä pestä ja huuhdella synteettisellä pesuaineella ennen muita pohjakäsittelyitä. Alustassa oleva mahdollinen vanha maalikalvo poistetaan kokonaan.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Pohjustuskäsittely

Pohjustus tehdään Nanten HM BIO epoksilla (betonin RH < 95%) tai kostean betonin pohjusteella, Nanten M Primerilla (betonin RH < 98%). Betonialustoilla tarvittaessa ohennus. Käsiteltävään tilaan on järjestettävä hyvä ilmanvaihto. Pohjusteen pitää sulkea kaikki betonin huokokset siten, että pintaan muodostuu tiivis ja ehjä yhtenäinen kalvo. Tee tarvittaessa toinen käsittely. Pohjusteen päälle kylvetään tartuntahiekkaa työn edistymisen myötä.

Paikkaukset

Pienet kolot ja halkeamat puhdistetaan ja täytetään esim. PU Flex Bio pinnoitteesta ja hienosta täytehiekasta valmistetulla kitillä. Laajemmat oikaisut voidaan tehdä Nanten PU Flex Bio pinnoitteesta ja täytehiekasta (0,1-0,6 mm) valmistetulla oikaisumassalla.

Sekoitus

Esisekoita A-osa ja B-osa erittäin hyvin omissa astioissaan. Yhdistä komponentit oikeassa suhteessa toisiinsa ja sekoita hidaskierroksisella sekoittajalla kahden minuutin ajan välttäen ilman sekoittumista massaan. Kaada seos toiseen astiaan, ja jatka sekoittamista vielä noin yhden minuutin ajan välttäen ilman sekoittumista massaan. Sekoituksessa suositeltavaa käyttää tuplavispiläsekoitinta.

Huom. Komponentti A erottuu kerroksiksi säilytyksessä. Ennen käyttöä sekoita hyvin komponentti A, kunnes se on täysin tasainen ja lisää vasta sitten komponentti B. Käytä koko tuote kerralla, älä käytä osissa.

Sekoitusuhde

A-osa 5,52 tilavuusosaa (13,8 l) ja B-osa 1 tilavuusosa (2,5 l).

Työohje

Mikäli pohjustus on kahta vuorokautta vanhempi, on suoritettava karhennushionta ja hiontapölyn poisto.

Sekoitettu massa kaadetaan lattialle yhtenäiseksi vanaksi, josta se levitetään säätölastalla halutun paksuiseksi kerrokseksi. Levityksen jälkeen työn edistymisen myötä pinta rullataan piikkitelalla ilmakuplien poistamiseksi. Sekoitusastia ei saa valuttaa pinnoitettavalle alustalle.

Älä asenna suorassa auringon valossa tai kosteissa olosuhteissa. Puutteellinen sekoittaminen voi johtaa epätasaiseen kovettumiseen tai sävyeroihin.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely


Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 7.4.2026 Tulostettu 12.6.2026

Tekniset tiedot

Väri	Ruskea
Pakkauskoko	A-osa 13,8 l peltiastiassa ja B-osa 2,5 l muoviastiassa.
Varastointi	+5°C...+25°C, varastointiaika enintään 6 kk. Varastoitava lämpimässä, tiiviisti suljetuissa alkuperäisissä astioissaan.
Sekoitus aika	Noin kaksi minuuttia
Tiheys	(+25°C): 0,89 kg/l
Käyttölämpötila	+15°C...+25°C
Käyttöaika	Astiassa n. 21 min. Lattialle kaadettuna noin 20-30 min. Aika lyhenee lämpötilan noustessa.
Kuivumisaika	Kosketuskuiva 7 h (+25°C) ja 11 h (+15°C). Kevyen liikennöinnin kestävä noin 16 h (+25°C) ja noin 24 h (+15°C). Täysin kovettunut 7 vrk.
Lujuusluokka	Shore A 61
Ilman suhteellinen kosteus	Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana alle 80%
Ohenne	Pinnoitetta ei ohenneta.
Levitystapa	Levitys säätölastalla tai hammastetulla teräslastalla.
VOC-pitoisuus	Käyttöseoksen VOC 2 g/l (käyttövalmis seos)EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500g/l (2010)
Työvälineiden pesu	Nanten PU-ohennin

	
Fescon Oy Teollisuustie 6, 04300 Tuusula, Finland	
23	
EN 13813:2002 Synteettinen hartsitasoite sisätiloihin	
Tartuntalujuus	B1,5*
Palokäyttäytyminen	E _{fl}
Ominaisuudet on testattu järjestelmälle. Lisätiedot: DoP Nanten PU Flex Silent.	
*) Tartuntalujuus on määritetty Nanten Decofloor Comfort Plus -järjestelmälle, joka koostuu: pohjuste Nanten HM Bio Low VOC, äänieristyskerros PU Flex Silent, pinnoite Nanten PU Flex Bio, pintamaali ja - lakka Nanten PU W2 maali ja lakka	

Muista tutustua Pinnoitetun lattian hoito-ohjeeseen ja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen verkkosivuillamme www.fescon.fi tai tilaa se numerosta 09-274 7970. Vaikka tuotekuvauksen tekniset yksityiskohdat perustuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on yllä mainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa suuntaa antavana. Käyttäjän on varmistuttava tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen. Vastoin ohjeita tehtäessä, on käyttäjä yksin vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja seuraamuksista.

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.