Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN AKRYYLI SEALER 304

CE



Tuotekuvaus

Käytetään akryylipinnoitusmenetelmien pintalakkana tiloissa, joihin kohdistuu mekaanisen rasituksen lisäksi erilaisten kemikaalien ja rasvojen yms. aiheuttamaa rasitusta.

Käyttökohteet

- Akryylipinnoitusmenetelmien pintalakka

Käyttöohjeet

Alustan vaatimukset ja pinnoitusolosuhteet

Lakattavan akryylipinnan on oltava puhdas ja kuiva. Pinnan lämpötilan pitää olla vähintään 3°C yli kastepistelämpötilan. Työn aikana on tilassa oltava hyvä ilmanvaihto. Työaikaista hajuhaittaa voidaan poistaa alipaineistuksella.

Sekoitus

Esisekoita haluamasi määrä Nanten Akryyli Sealer 304, arvioi lämpötilan vaikutus tarvittavaan kovettajan määrään ja lisää kovettaja sekoitusastiaan. Jatka sekoittamista noin kahden minuutin ajan.

Sekoitussuhde

Kovettimena käytetään Nanten Akryylikovetinta, jonka määrä riippuu työstölämpötilasta.
1 dl kovetinta = 64 g
+30^{0}C 1 paino-%
+20^{0}C 1,5 paino-%
+10^{0}C 3 paino-%
+3^{0}C 5 paino-%

Pintalakkaus

Hyvin sekoitettu Nanten Akryyli Sealer 304 kaadetaan lattialle vanaksi, josta se levitetään lyhytnukkaisella telalla tai kumilastalla. Pintalakan kuivuttua tehdään tarvittaessa toinen käsittely.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Väri	Väritön
Pakkauskoko	20 kg pakkaus ja 180 kg tynnyri
Varastointi	+5°C…+20°C, varastointiaika enintään 6 kk. Varastoitava lämpimässä, tiiviisti suljetuissa alkuperäisissä astioissaan.
Tiheys	(+25°C): 0,99 kg/l, ISO 2811
Käyttölämpötila	+3°C…+30°C
Käyttöaika	Lattialle kaadettuna n. 15 min. Aika lyhenee lämpötilan noustessa.
Kuivumisaika	(+20°C) Uudelleen lakattavissa n. 60 min kuluttua. Täysin kuormitettavissa n. 2 h kuluttua.
Kovettumisaika	Uudelleen lakattavissa n. 60 min kuluttua. Täysin kuormitettavissa n. 2 h kuluttua.
Tartuntalujuus	> 2,0 MPa
Rasitusluokat	BC5-MEC (by 54/BLY 12)
Viskositeetti	(+25°C): 70-90 mPas, DIN 53018
Ohenne	Ei ohenneta
Levitystapa	Levitys kumilastalla tai mohair telalla
VOC-pitoisuus	< 0 g/lEU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500g/l (2010)

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

CE

Fescon Oy
Teollisuustie 6, 04300 Tuusula, Finland

22

1119-CPR-1190
EN 1504-2: 2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaine - Pinnoite

Kulumiskestävyys (Taber)	< 3000 mg
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys	w < 0,1 kg/m² x $h^{0,5}$
Iskunkestävyys	Luokka III: ≥ 20 Nm
Tartuntalujuus (kestävyys vetokokeessa)	≥ 2 N/mm²
Vesihöyryn läpäisevyys	Luokka III
Hiilidioksidin läpäisevyys	S_D > 50 m
Kemikaalirasituksen kestävyys (28 d)	Luokka II
Palokäyttäytyminen	$E_{fl-s}1$

Ominaisuudet on testattu järjestelmälle. Lisätiedot: DoP Nanten Akryylit.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Muista tutustua Pinnoitetun lattian hoito-ohjeeseen ja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen verkkosivuillamme www.fescon.fi tai tilaa se numerosta 09-274 7970. Vaikka tuotekuvauksen tekniset yksityiskohdat perustuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on yllä mainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa suuntaa antavana. Käyttäjän on varmistuttava tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen. Vastoin ohjeita tehtäessä, on käyttäjä yksin vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja seuraamuksista.
Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.