

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN AKRYYLI SEALER 305



Tuotekuvaus

Matalaviskoosinen nopeasti kovettuva elastinen pintalakka Nanten akryylipinnoitusmenetelmiin.

Käyttökohteet

- Käytetään akryylipinnoitusmenetelmien pintalakkana tiloissa, joihin kohdistuu mekaanisen rasituksen lisäksi erilaisten kemikaalien ja rasvojen yms. aiheuttamaa räsitusta.

Käyttöohjeet

Alustan vaatimukset ja pinnoitusolosuhteet

Lakattavan akryylipinnan on oltava puhdas ja kuiva. Pinnan lämpötilan pitää olla vähintään +3°C yli kastepistelämpötilan. Työn aikana on tilassa oltava hyvä ilmanvaihto. Työaikaista hajuhaittaa voidaan poistaa alipaineistuksella.

Sekoitus

Esisekoita haluamasi määrä Nanten Akryyli Sealer 305, arvioi lämpötilan vaikutus tarvittavaan kovettajan määrään ja lisää kovettaja sekoitusastiaan. Jatka sekoittamista noin kahden minuutin ajan.

Sekoitussuhde

Kovettimena käytetään Nanten Akryylikovetinta, jonka määrä on riippuvainen työstölämpötilasta.

1 dl kovetinta = 64 g

+30°C 1 paino-%

+20°C 1,5 paino-%

+10°C 3 paino-%

+3°C 5 paino-%

Riittoisuus

Noin 0,3-0,5 kg/m² riippuen akryylimassa-alustan huokoisuudesta ja pinnan karkeudesta.

Käytettävä > 0,3 kg/m²/levityskerta kovettumisreaktion varmistamiseksi.

Työohje

Hyvin sekoitettu Nanten Akryyli Sealer 305 kaadetaan lattialle vanaksi, josta se levitetään lyhytnukkaisella telalla tai kumilastalla. Pintalakan kuivuttua tehdään tarvittaessa toinen käsittely.

Jätteenkäsittely



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Väri	Väritön
Pakkauskoko	10 kg peltiastia ja 180 kg tynnyri
Varastointi	+5°C...+20°C, varastointiaika enintään 6 kk. Varastoitava lämpimässä, tiiviisti suljetuissa alkuperäisissä astioissaan.
Sekoitus aika	Noin kaksi minuuttia
Tiheys	1 kg/l, ISO 2811
Käyttölämpötila	+3°C...+30°C
Käyttöaika	Lattialle kaadettuna n. 10 min. Aika lyhenee lämpötilan noustessa.
Kuivumisaika	Uudelleen lakattavissa n. 60 min kuluttua. Täysin kuormitettavissa n. 2 h kuluttua.
Tartuntalujuus	> 2,0 MPa
Viskositeetti	(+25°C): 40-60 mPas
Ohenne	Ei ohenneta.
Levitystapa	Levitys pensselillä tai mohair telalla.
VOC-pitoisuus	<0 g/IEU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010)

Muista tutustua Pinnoitetun lattian hoito-ohjeeseen ja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen verkkosivuillamme www.fescon.fi tai tilaa se numerosta 09-274 7970. Vaikka tuotekuvauksen tekniset yksityiskohdat perustuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on yllä mainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa suuntaa antavana. Käyttäjän on varmistettava tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen. Vastoin ohjeita tehtäessä, on käyttäjä yksin vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja seuraamuksista.

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.