

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN MATACRYL



Tuotekuvaus

2-komponenttinen polyuretaanimodifioitu elastinen, nopeasti kovettuva, akryylipohjainen (MMA) vesitiivis membraanieriste betonirakenteille.

- Nopean reaktioajan ansiosta tarvittavat jatkokäsittelyt voidaan tehdä valmiiksi jo muutaman tunnin kuluessa
- Säilyttää elastisen ominaisuutensa myös erittäin alhaisessa lämpötilassa
- Vesieristävyyden varmistamiseksi vähimmäiskalvovahvuuden on oltava 1,5 mm

Käyttökohteet

- Tiloihin, joihin kohdistuu jatkuvan vesirasituksen lisäksi korkeita lämpötiloja /lämpöshokkeja, kovaa mekaanista ja kemiallista rasitusta.
- Käytetään halkeamia silloittavana pinnoitteena ja/tai vesieristeenä Nanten System TR:n vesitiiviinä välikerroksena.

Käyttöohjeet

Alustan vaatimukset ja pinnoitusolosuhteet

Betonin lujuusluokan on oltava vähintään C25/30 ja kulutuskestävyysluokan 3. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla max. 95% ja pinnan lämpötilan vähintään +3°C yli kastepistelämpötilan. Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana pitää ilman suhteellisen kosteuden olla alle 90%.

Uusi betonilattia

Sementtiliima ja mahdollinen kovettumaton sementti poistetaan pintahionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja sementtipöly imuroidaan huolellisesti pois.

Vanha betonilattia

Sementtiliima ja huonokuntoinen betoni poistetaan hiomalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja sementtipöly imuroidaan huolellisesti pois. Likaiset lattiat on syytä pestä ja huuhdella synteettisellä pesuaineella ennen muita pohjakäsittelyitä. Alustassa oleva mahdollinen vanha maalikalvo poistetaan kokonaan.

Paikkaukset

Vesitiiveyden varmistamiseksi lattiakaivojen ympärille piikataan 2-3cm syvä ja noin 5cm leveä viiste, joka täytetään ennen pinnoitusta akryylisideaineen ja täytehiekkan seoksesta valmistetulla täytemassalla. Samoin toimitaan muissa vastaavanlaisissa liittymärakenteissa. Akryylitäytemassalla tehdään mahdolliset kaatokorjaukset ja muut tarvittavat täytöt.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Pohjustus

Kuivalla alustalla (Betonin RH < 95%) pohjustus tehdään Nanten akryyli primer 101:lla. Kostealla alustalla (Betonin RH < 98%) pohjustus tehdään kostean betonin pohjustimella Nanten akryyli primer 107.

Sekoitus

Arvioi tarvittava määrä Matacryn membraania ottaen huomioon käsiteltävän alueen koko ja seoksen käyttöaika. Huomioi lämpötilan vaikutus kovettajan määrään. Esisekoita hartsiosa omassa astiassaan. Lisää astiaan tarvittava määrä katalyyttijauhetta ja sekoita seosta hidaskierroksisella sekoittajalla n. 2min. Vältä ilman sekoittamista massan joukkoon.

Sekoitussuhde

Kovettimena/katalyyttinä käytetään Nanten Akryylikovetinta (50 % di-bentsoyyliperoksidi).

1 dl kovetinta = 64 g.

Kovettimen määrä lämpötilan mukaan.

+30°C 1 paino-%

+20°C 2 paino-%

+10°C 4 paino-%

+3°C 5 paino-%

Riittoisuus

Matacryn hartsia n. 1,9 kg/m² (suurkeittiö yms. olosuhteissa vaadittava 1,5 mm kalvovahvuus)

Työohje

Tasalaatuisesti sekoitettu massa kaadetaan alustalle vanaksi ja levitetään säätölastalla haluttuun kerrospaksuuteen. Pinta viimeistellään välittömästi teräslastalla. Massan kovettuttua se lakataan Nanten Akryyli Sealer 319 tai 304.

Nanten System TR :n yhteydessä telataan Matacryn membraanin päälle uusi pohjustuskerros elastista Nanten Sealer 319 käyttäen. Pohjustuskerroksen päälle kylvetään työn edistymisen myötä tartuntahiekka System TR massapinnoitteen (Nanten 20 N Akryyli) levittämisen helpottamiseksi. Käsiteltävässä tilassa on järjestettävä tehokas ilmanvaihto. Huono ilmanvaihto hidastaa tuotteen kuivumista.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 1.12.2025 Tulostettu 23.6.2026

Tekniset tiedot

Väri	Väritön
Pakkauskoko	25 kg metalliastia
Varastointi	+5°C ... +20°C, varastointiaika enintään 6 kk. Varastoitava lämpimässä, tiiviisti suljetuissa alkuperäisissä astioissaan.
Sekoitus aika	Noin kaksi minuuttia
Tiheys	1,23 g/l
Käyttölämpötila	+3°C...+30°C
Käyttöaika	Noin 15 min. Aika lyhenee lämpötilan noustessa.
Kuivumisaika	Täysin kuormitettavissa n. 3 h kuluttua.
Tartuntalujuus	B2.0
Kulutuskestävyys	AR0,5
Murtovenymä	n. 400% (DIN 53455)
Palokäyttäytyminen	Efl
Viskositeetti	100-130 mPas, DIN 53214.
Ilman suhteellinen kosteus	< 80%
Kemikaalien kestävyys	Luokka II
Ohenne	Ei ohenneta.
Levitystapa	Levitetään säätölastalla ja viimeistellään teräslastalla
Työvälineiden pesu	Nanten akryylipesuaine

CE	
Fescon Oy Teollisuustie 6, 04300 Tuusula, Finland	
13	
EN 13813: 2002 Synteettinen hartsitasoite sisätiloihin	
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen	SR
Kulutuskestävyys	AR0,5
Iskunkestävyys	IR4
Tartuntalujuus	B2.0
Palokäyttäytyminen	E_f
Ominaisuudet on testattu järjestelmälle. Lisätiedot: DoP Nanten System TR.	

Muista tutustua Pinnoitetun lattian hoito-ohjeeseen ja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen verkkosivuillamme www.fescon.fi tai tilaa se numerosta 09-274 7970. Vaikka tuotekuvauksen tekniset yksityiskohdat perustuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on yllä mainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa suuntaa antavana. Käyttäjän on varmistettava tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen. Vastoin ohjeita tehtäessä, on käyttäjä yksin vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja seuraamuksista.

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.