

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN COLORPUR TOPCOAT



Tuotekuvaus

3-komponenttinen hybridi polyuretaani-sementtipohjainen pintakerros. Tuotteelle on myönnetty Eurofins sisäilmasertifikaatti: Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

- Kiiltoaste matta
- Liuotinvapaa
- Käytetään Nanten ColorPUR pinnoitusjärjestelmissä pintakerroksena
- Riittoisuus 0,6-0,8 kg/m²riippuen menetelmästä
- Saatavilla useita eri väri vaihtoehtoja (kts. värikartta).

Käyttökohteet

- Elintarvike-, ruoka- ja kemianteollisuuden tilat
- Panimot
- Meijerit
- Erittäin vaativat teollisuuden tilat

Käyttöohjeet

Sekoitus

Nestemäiset komponentit A ja B kaadetaan sekoitussankoon ja sekoitetaan 30 sekuntia. Varmista, että pakkaukset ovat kokonaan tyhjä ennen sekoittamista. Kun nestemäinen hartsisekoitus on tasainen, lisää puolet komponentti C:stä ja sekoita noin 1 minuuttia, kunnes seos on tasainen. Varmista, että puolet komponentti C:stä kokonaan sekoittunut hartsiin. Toista sitten lisäten toinen puolikas komponentti C:stä. Sekoitusaika saattaa vaihdella jonkun verran riippuen ympäristön ja materiaalin lämpötiloista. Kun seos on tasainen ja paakuton, tuo materiaali työstöalueelle viipymättä.

Työohje

Levitä pinnoite kumilastalla ja viimeistele telaamalla.

Huomautukset

Komponentit on sekoitettava koneellisesti. Ideaali ympäristön ja asennusaikaisen lämpötilan haitari on +12°C ja +25°C välillä. On tärkeää ottaa huomioon kastepisteen vaikutus välttääksesi kosteuden syntyä pohjusteessa.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitys ohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 13.11.2025 Tulostettu 11.5.2026

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------------------|---|
| Väri | Harmaa, kerma, ruskeankeltainen, punainen ja vihreä |
| Pakkauskoko | A osa 1,20 kg polyoli emulsio, B-osa 1,25 kg polyisosyaniitti, C-osa 2 kg täyteaineet. Sarja yhteensä 4,45 kg, Pigmentti 0,3 kg |
| Varastointi | Avaamaton pakkaus 6 kkKaikki Nanten ColorPUR systeemin komponentit tulee säilyttää suojan alla ja irti maasta, kuivassa tilassa yli +5°C:ssa ja alle +25°C:ssa. Tämä on erityisen tärkeää komponentti C:lle, joka saattaa kovettua ja paakkuuntua, jolloin se on käyttökelvoton. Pidä kaikki osat suojassa jäätymiseltä, myös kuljetuksen ajan. Suora auringonpaiste tai muu voimakas lämmönlähde aiheuttaa epätasaisen lämpötilojen nousun varastoiduissa materiaaleissa. Tällaista tuotetta ei tule käyttää ennen kuin lämpötila on tasaantunut, muuten asennuksessa saattaa esiintyä epätasaisuutta. |
| Sekoitus aika | Noin kaksi minuuttia |
| Tiheys | 1.5 kg/dm ³ |
| Käyttölämpötila | +12°C...+25°C |
| Käyttöaika | Lattialle kaadettuna n. 15 min. Aika lyhenee lämpötilan noustessa. |
| Kuivumisaika | Kävelyliikenne 8 h, mekaaninen rasitus 24 h, kemiallinen kestävyys 7 päivää |
| Tartuntalujuus | > 1,5 N/mm ² |
| Palokäyttäytyminen | Bfl-S1 |
| Lämmönkestävyys | -20°C...+70°C, satunnaista altistumista +90°C |
| Ilman suhteellinen kosteus | < 80% |
| Kemikaalien kestävyys | Luokka II |
| Levitystapa | Levitä pinnoite kumilastalla ja viimeistele telaamalla |

| | |
|--|--------------------------|
| CE | |
| Fescon Oy Teollisuustie 6, 04300 Tuusula, Finland | |
| 23 | |
| EN 13813: 2002 Synteettinen hartsitasoite sisätiloihin | |
| Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen | SR |
| Tartuntalujuus | B2,0 |
| Kulutuskestävyys | AR0,5 |
| Iskunkestävyys | ≥IR15 |
| Palokäyttäytyminen | B_{fl}-s1 |
| Ominaisuudet on testattu järjestelmälle. Lisätiedot: DoP Nanten ColorPUR SL 4 mm, DoP Nanten ColorPUR 6-9 mm. | |

Muista tutustua Pinnoitetun lattian hoito-ohjeeseen ja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen verkkosivuillamme www.fescon.fi tai tilaa se numerosta 09-274 7970. Vaikka tuotekuvauksen tekniset yksityiskohdat perustuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on yllä mainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa suuntaa antavana. Käyttäjän on varmistuttava tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen. Vastoin ohjeita tehtäessä, on käyttäjä yksin vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja seuraamuksista.

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.