

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN M PRIMER



Tuotekuvaus

2-komponenttinen, epoksipohjuste kosteille ja tuoreille betonirakenteille.

- Lämpäisee CE-rakennusasetuksen märeille betonille vaaditun suoritustason (EN 1504-2 /EN 13578)
- Nopeasti kovettava erittäin hyvin betonin huokosiin tunkeutuva ja hyvän tartunnan myös kostealle alustalle muodostava pohjuste. Estää kosteuden kulun pinnoitteen suuntaan. Ei suositella kapillaarisen kosteuden nousun rasittamiin tiloihin.

Käyttökohteet

- Kehitetty erityisesti kosteiden ja tuoreiden betonilattioiden pohjustusaineeksi epoksi-, polyuretaani- ja akryylipinnoitteiden käytön yhteydessä.

Käyttöohjeet

Alustan vaatimukset ja pinnoitusolosuhteet

Betonin lujuusluokan on oltava vähintään C25/30 ja kulutuskestävyysluokan 3. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 98 % ja pinnan lämpötilan vähintään +3°C yli kastepistelämpötilan. Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja pinnoitteen lämpötilan olla yli +15°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Uusi betonilattia

Sementtiliima ja mahdollinen kovettumaton sementti poistetaan pintahionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja sementtipöly imuroidaan huolellisesti pois.

Vanha betonilattia

Sementtiliima ja huonokuntoinen betoni poistetaan hiomalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja sementtipöly imuroidaan huolellisesti pois. Likaiset lattiat on syytä pestä ja huuhdella synteettisellä pesuaineella ennen muita pohjakäsittelyitä. Alustassa oleva mahdollinen vanha maalikalvo poistetaan kokonaan.

Paikkaukset

Pienet kolot ja halkeamat puhdistetaan ja täytetään esim. HM Bio Epoksista ja hienosta täytehiekasta valmistetulla epoksikitillä. Suuremmat ja laajemmat ylitäytöt, oikaisu ja kaadot voidaan tehdä Nanten HM Epoksista ja täytehiekasta (0,1 - 0,6 mm) valmistetulla täyttö-/oikaisuainemassalla.

Sekoitus



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Esisekoita M Primerin A-osa ja B-osa omissa astioissaan, arvioi tarvittava seosmäärä huomioiden käsiteltävän alueen koko ja seoksen käyttöaika. Yhdistä komponentit oikeassa suhteessa toisiinsa ja sekoita hidaskierroksisella sekoittimella noin kolmen minuutin ajan välttämällä ilman sekoittumista massan joukkoon.

Sekoitusuhde

A-osa 2 tilavuusosaa, B-osa 1 tilavuusosa.

Riittoisuus

Betonin huokoisuudesta riippuen 0,25 l – 0,35 l /m².

Huokoiset pinnat saattavat vaatia toisen käsittelykerran, jotta kaikki huokokset sulkeutuvat ja pintaan saadaan yhtenäinen ja ehjä kalvo.

Työohje

Sekoitettu M Primer kaadetaan lattialle yhtenäiseksi vanaksi, josta se levitetään kumilastalla. Levitä ristiin toinen käsittelykerta n. 1-2 tunnin kuluttua pinnan ollessa tahmea, kuitenkin enintään vuorokauden (24 h) kuluttua pohjustuksesta. Jos pinnoitus tullaan tekemään hierontamassapinnoiteella, kylvetään pohjusteen päälle tartuntahiikkaa hierontamassan levittyvyyden helpottamiseksi. Käsiteltävässä tilassa tulee olla hyvä ilmanvaihto. Pohjusteen pitää sulkea kaikki betonin huokokset siten että pintaan muodostuu ehjä, tiivis ja yhtenäinen kalvo. Älä kaavi astioiden reunoille jäävää seosta lattialle.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 13.11.2025 Tulostettu 4.6.2026

Tekniset tiedot

Väri	Vaalea turkoosi
Maalautuoteryhmä (maalausRYL2012)	615
Kiiltoryhmä	Kiiltävä
Pakkauskoko	A-osa 10 l peltiastiassa, B-osa 5 l muoviastiassa tai molemmat osat 200 l tynnyrissä.
Varastointi	+5°C...+25°C, varastointiaika enintään 6 kuukautta.
Sekoitusaika	Noin kolme minuuttia
Käyttölämpötila	+15°C ...+25°C
Käyttöaika	Noin 20 min. Aika lyhenee lämpötilan noustessa.
Kuivumisaika	Kosketuskuiva 9 h (+25°C) ja 13 h (+15°C). Kuiva noin 15 h (+25°C) ja > 24 h (+15°C).
Tartuntalujuus	B2.0
Vetolujuus	>1,5 N/mm ²
Palokäyttäytyminen	Efl
Ilman suhteellinen kosteus	Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana alle 80%
Kiintoainepitoisuus	n. 100 tilavuus-%
Ohenne	M Primeria ei normaalisti ohenneta. Mikäli betonialusta on erittäin tiivis, voidaan Primeria ohentaa 5 - 10 tilavuus-% Nanten A Epoksiohenteella.
Levitystapa	Levitys kumilastalla, telalla ja pensselillä
VOC-pitoisuus	< 76 g/l (käyttövalmis seos)EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010)

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

**Fescon Oy****Teollisuustie 6, 04300 Tuusula, Finland****13****EN 13813: 2002****Synteettinen hartsitasoite sisätiloihin****Tartuntalujuus****B2,0****Tartunta märkään betoniin****> 1,5 N/mm²****Palokäyttäytyminen****E_f**

Muista tutustua Pinnoitetun lattian hoito-ohjeeseen ja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen verkkosivuillamme www.fescon.fi tai tilaa se numerosta 09-274 7970. Vaikka tuotekuvauksen tekniset yksityiskohdat perustuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on yllä mainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa suuntaa antavana. Käyttäjän on varmistuttava tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen. Vastoin ohjeita tehtäessä, on käyttäjä yksin vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja seuraamuksista.

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.