

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

TARTUNTAPOHJUSTE PLUS



Tuotekuvaus

Fescon Tartuntapohjuste PLUS on liuotinaineeton erikoistartuntapohjuste, johon on lisätty tartuntaa parantavia lisäaineita. Tuote on tarkoitettu imemättömien pintojen esikäsitteilyyn ennen pintojen tasoitusta. Sisäkäyttöön.

- Käyttövalmis
- Imemättömien pintojen pohjustukseen
- Kuivumisaika n. 1 h

Käyttökohteet

- Luonnonkivet
- Kaakeli- ja lasipinnat
- Teräspinnat
- Kvartsivinyylilaatat ja muut vastaavat kovat lattiamateriaalit
- Kipsirappauslaasti GL:n pohjustukseen kovilla ja imemättömällä betonielementtipinnoilla

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttöohjeet

Alustan esikäsitteily

- Alusta on puhdas, kiinteä ja pölytön sekä imuroitu
- Alustasta on poistettu lika, öljy, rasva ja kaikki irtonainen aines. Tarvittaessa suoritetaan alustan karhennus
- Alustan tulee olla riittävän luja, liikkumaton ja kantokykyinen
- Aluslattiarakenteen lämpötila on $> +10^{\circ}\text{C}$
- Korroosioherkät metallipinnat suojataan ennen pohjustusta

Sekoitus

- Tuote on käyttövalmis sellaisenaan

Tartuntapohjusteen levitys

- Hyvin sekoitettu tartuntapohjuste levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi harjaamalla (välttä lätäköitymistä)
- Tartuntapohjusteen on oltava kuiva ennen jatkokäsittelyä, kuivumisaika noin 1 h ($+15^{\circ}\text{C}$ / 50 % RH)
- Työvälineet ja laitteet pestään välittömästi vedellä

Muuta huomioitavaa

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Ei sovellu käytettäväksi yhdessä liuotinpohjaisten liimojen kanssa

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	n. 150 g/ m ² (n. 33 m ² / 5kg)
Väri	Sininen
Pakkauskoko	5 kg
Varastointi	Suljetussa astiassa viileässä, ei alle +6°C varastossa 12 kk, ei saa jäättyä
Tiheys	1 l = 1,5 kg
Käyttölämpötila	+10°C...+25 °C (aluslattiarakenne ja sisälämpötila)
Kuivumisaika	n. 1 h (+15°C, RH 50%)
Ohenne	Käyttövalmis
Levitystapa	Harjaamalla
Kuljetus	Lämmin kuljetus

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työhohjeisiin.