Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

FLOW PRIMER



Tuotekuvaus

Harjattava primer alustan esikäsittelyyn ennen lattiatasoitusta. Flow Primer muodostaa hyvän tartuntapohjan lattiatasoitteille, ehkäisee ilmakuplien syntymistä sekä estää tasoitteessa olevan veden liian nopean imeytymisen alustaan. Sisäkäyttöön.

- Lattiatasoitteille tarkoitettu tartuntapohjuste
- Kuivuu nopeasti
- Helppo levittää
- Riittoisa
- Parantaa pumpattavien lattiatasoitteiden leviävyyttä
- Ehkäisee ilmakuplien muodostumista

Käyttökohteet

- Ontelolaatat
- Paikalla valetut betonilattiat
- Sementtipohjaiset tasoitteet
- Lattiakipsilevyt ja pinnoittamattomat puupohjaiset rakennuslevyt

Käyttöohjeet

Alusta

- Alusta on puhdas, kiinteä ja pölytön sekä imuroitu
- Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet on poistettu mekaanisesti tartunnan varmistamiseksi
- Alustan tulee olla riittävän luja, liikkumaton ja kantokykyinen
- Aluslattiarakenteen lämpötila on > +10°C ja suhteellinen kosteus < 95% RH. Aluslattiarakenteen suhteellinen kosteus vaikuttaa lattiatasoitteen kuivumiseen

Sekoitus

- Betonialustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: 1 osa Flow Primeriä, 3 osaa vettä
- Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. lattiakipsi- ja puualustat: Ei ohenneta
- Sekoita tuote ennen käyttöä kääntelemällä pakkausta, vältä ravistamista

Tartuntapohjusteen levitys

- Flow Primer levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi harjaamalla. Primer ei saa jäädä lätäköiksi
- Flow Primerin on oltava kuiva ennen lattiatasoitteen levitystä (1–4 tuntia olosuhteista riippuen)
- Voimakkaasti imevät alustat (esim. paikalla valetut betonilattiat) pohjustetaan kahteen kertaan
- Mikäli lattiatasoitteen pintaan muodostuu ilmakuplia, on se yleensä merkki puutteellisesta pohjustuksesta
- Työvälineet ja laitteet pestään välittömästi vedellä

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	Ontelolaatta-alustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: valmis seos (seossuhde 1:3) n. 10 m^2/l.Paikalla valetut betonialustat: valmis seos (seossuhde 1:3) n. 5 m^2/l.Lattiakipsilevyt ja puualustat (ohentamaton): n. 7m^2/l.
Olomuoto	Neste
Pakkauskoko	10 ltr astia
Varastointi	Viileässä, ei alle +6°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa enintään 1 vuosi
Käyttölämpötila	+10°C…+25°C (aluslattiarakenne ja sisälämpötila)
Kuivumisaika	1 - 4 h olosuhteista riippuen
Ohenne	Vesi
Levitystapa	Harjaamalla
Kuljetus	Lämmin kuljetus

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.