

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

PUTSBRUK SR 7



Produktbeskrivning

Fescon Kalkcementbruk SR7 är ett fiberförstärkt, snabbt härdande och torkande putsbruk med ett speciellt, cementbaserat bindemedel. Lämplig för användning av vägg- och takytor i torra, fuktiga och våta utrymmen. Maximal kornstorlek 1,2 mm.

- Skiktthjocklek: 5– 30 mm, (fördelning max. 50 mm)
- Kan vattentätas efter 2–4 dygn (skiktthjocklek högst 20 mm)
- Ger en yta som kan göras vattentät med bara en arbetsfas
- För upprätning av vägg- och takytor samt igensättning av rörlitsar i torra, fuktiga och våta utrymmen



Användningsområden

- För upprätning och lagning av vägg- och takytor av stenbaserade byggnadsmaterial samt för igensättning av rörlitsar i torra, fuktiga och våta utrymmen
- Lämpar sig för igensättning av rörlitsar

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Underlaget

- Underkonstruktionens temperatur ska vara $> +10^{\circ}\text{C}$
- Betongunderlag, blockytor, lättbetong, kalksandsten och bränt tegel
- Ytan ska vara ren, fast och dammfri. Ytan ska vara tillräckligt hållbar, orörlig och bärande.
- Lösa skikt, cementlim och annan smuts avlägsnas mekaniskt för att säkerställa god vidhäftning mellan SR7 och underlaget.
- Släta ytor ruggas upp för att säkerställa god vidhäftning
- Vid behov används putsarmering för att förstärka putsen vid underlagsmaterialens gränspunkter. Användning av putsarmering kan också minska risken för ytsprickor om det har bildats sprickor i underlagsmaterialet. Orsaken bakom sprickbildningen i undermaterialet måste alltid undersökas för att säkerställa att sprickbildningen inte orsakas av att byggnadens stomme rör på sig.

Primer

- Innan Putsbruk SR 7 appliceras ska man se till att underlaget är tillräckligt fuktigt.
- Underlaget fuktas med vatten för att undvika att vattnet i putsbruket sugas in i underlaget för snabbt. För att uppnå korrekt härdningsreaktion och önskad hållfasthet måste putsbruket behålla sin fuktighet under hela härdningsprocessen. Återfuktning förhindrar plastiska sprickor och lossning från underlaget. Inget löst vatten får lämnas på underlaget.
- Vid behov kan man använda Fescons flytande primer tillsammans med SR 7.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

- När det gäller renoveringsobjekt med mycket torra, sugande och gamla underkonstruktioner rekommenderar vi att underlaget vätas eller behandlas flera gånger med häftgrund

Arbetsinstruktioner

- Arbetsplatsen ska skyddas mot kraftig vind, sol och regn
- Medan upprättningsarbetet pågår och putsbruket härdas ska temperaturen vara +10°C...+25°C
- En säck (20 kg) med torrpulver blandas i 4,8–5,2 liter rent vatten. Vi rekommenderar inte att den maximala mängden vatten läggs till redan i början. Putsbruket har rätt vattenmängd när massan inte rinner på ytan som ska avjämnas.
- Vattenmängden ska överensstämma med det som anges i produktkortets instruktioner. Om man inte följer den rekommenderade vattenmängden kommer detta att förlänga putsbrukets torktid, försämra dess hållfasthetsvärden och bearbetbarhet, påverka dess hållfasthetsutveckling samt öka risken för separation.
- Putsbruk SR 7 blandas noggrant tills massan är jämn (t.ex. med borrhvisp, automatblandare eller rörblandare).
- Då man använder en spackelblandare ska man låta massan stå i 2–5 minuter, varefter man blandar massan kort en gång till. Vattenmängden justeras enligt behov.
- Applicera Putsbruk SR 7 på underlaget med en spackelspruta eller spackelspade.
- Den bearbetade ytan slipas med en spackelspade tills ytan uppfyller objektets kvalitetskrav.
- Vid upprätning av ytor är det bra att använda sig av banor eller brädor som rätskivan kan dras längs med. För att åstadkomma en rak yta vid upprätning av hörn, installera en bräda som putsbruket kan appliceras mot.
- På stora ytor rekommenderas en skikttjocklek på 5–30 mm. För bästa resultat, börja med att spruta ett tunt spackelskikt (ett så kallat vidhäftningsskikt), varefter nya skikt sprutas på enligt vått-på-vått-principen tills skiktet är tillräckligt tjockt.
- Tjocka skikt kräver flera appliceringar. Då lämnas ytan av det nedre skiktet grovt och man låter det torka i ett dygn innan nästa skikt appliceras. Vid påfyllning av hål får ett enskilt hål vara högst 50 mm djupt.
- Kan helspacklas efter ca 24 timmar.
- Bearbetbar i ca 0,5–1 h efter tillsättning av vatten
- Arbetsredskapen rengörs med vatten omedelbart efter att arbetet är klart
- Torkat Putsbruk SR 7 avlägsnas mekaniskt.

Beläggning

- Putsbruk SR 7 kan vattentätas direkt med produkter från Fescons certifierade tätskiktssystem.
- Kan vid behov helspacklas med sådana Fescons väggspackel som är avsedda för detta ändamål
- Putsbruket kan beläggas direkt med keramiska plattor
- Kontrollera hela väggkonstruktionens fukthalt innan du applicerar beläggningen eller vattentätningen.
- Putsbruket kan lämnas utan beläggning i högst 1 månad på grund av risken för sprickbildning och separation.
- För att putsbruket ska torka på ett optimalt sätt ska inomhusluftens relativa fukthalt ligga under 50% RH och temperaturen vara minst +20°C. Dåliga förhållanden bromsar putsbrukets hållfasthetsutveckling och förlänger torktiden.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	1 mm skikt ca 1,3 kg/m ²
Vattenbehov	4,8 - 5,2 l / 20 kg
Konsisten	Pulver
Bindemedel	Specialcement
Stommaterial	Kalkstenspulver och natursand. Kalkstenspulver innehåller små mängder kvarts, men vikttinnehållet av alveolär kvarts är mindre än 1%, så produkten klassificeras inte som skadlig när det gäller kvarts.
Färg	Grå
Maximal kornstorlek	1,2 mm
Förpackningsstorlek	20 kg
Lagring	Ca 1 år vid förvaring på en torr plats
Skiktthjocklek	5 - 30 mm, partiell avjämning 10 - 50 mm
Fiber	Fiberförstärkt
Användningstemperatur	+10°C...+25°C
Arbetbarhetstid	Ca 0,5-1 h (+20°C, RH 50%)
Bestrykningsbarhet	Kan vattentätas efter ca 2-4 dygn < 20mm, skikt tjockare än > 20 mm förlänger torktiden (+20°C, RH 50%)
Tryckhållfasthet	Klass CSIII(EN 998-1)
Vidhäftningshållfasthet	> 0,4 MPa för betong (28 dagar +20°C, RH 50 %)
Brandbeständighet	A1
Värmeledningsförmåga	< = 0,2 W/mK
Köldtålighet	Ej frostbeständig, för inomhusbruk
Vattentålighet	Vattentålig
GWP A1-A3	0,32
GWP enhet	kg CO2e/kg
Beräkningsmetod för GWB-värdet	Generisk

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.