

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 24.4.2026 Tryckt 27.7.2026

GIPSPUTSBRUK GL



Produktbeskrivning

Fescon Gipsputsbruk GL är ett krympfritt, gipsbaserat bruk avsett för stora fyllningar om 10-40 mm. Med gipsrappningsbruket fås en yta färdig att målas, men vid behov kan den utjämnas med Fescos Ytspackel LRF.

- Enkel att använda
- Goda bearbetningsegenskaper
- Fäster bra på underlaget
- Sprutbar
- Kan appliceras för hand
- Avlastad
- För torra inomhusutrymmen, inte för golvytor eller ytor som ska beläggas med plattor
- Lämpliga underlag är: lättbetong, lättklinkerbetong, murade och rappade ytor

Användningsområden

- Fyllning, uträtning och utjämnning av hål och ojämnheter i vägg- och takytor i torra utrymmen.

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Underlaget

Underlaget ska vara rent, fast och dammfritt. Ämnen som försämrar hållfastheten, såsom damm, fett osv., ska avlägsnas före uträtning och avjämnning. Putsarmering monteras i materialens (t.ex. tegel/betong) gränsyta. Fyllningar om mer än 40 mm görs i flera skikt och man ska låta det undre skiktet härda i minst ett dygn innan ett nytt skikt appliceras.

Tillblandning

Kontrollera på säcken mängden vatten som bruket kräver. Blanda med tvångsblandare eller borrhvisp i cirka 1-2 minuter. Låt bruket stå i cirka 10 minuter och blanda sedan i en kort stund till. Under omblandningen får du fram brukets rätta konsistens genom att tillsätta den slutliga mängden vatten. Det lönar sig inte att tillsätta den maximala mängden vatten direkt i början. Bearbetningstiden för det färdiga bruket är > 1 timme.

Arbetsinstruktioner

Produkt sprids ut jämnt med en bruksspruta eller för hand med en bruksslev av stål på hela underlaget som ska rappas, minsta skikttjocklek är 10 mm. Om bruket appliceras i flera skikt, ska det första skiktet ruggas upp till exempel med sandpapper och det nya skiktet ska spridas ut blött på blött, det vill säga innan det första skiktet har torkat. Ytan ruggas upp med en blöt svamp av



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

cellplast och jämnas ut med en stålspatel. Vid behov kan den utjämnas med Fescons ytavjämning LRF före målningen.

Underhållsinstruktioner

Den förorenade ytan kan försiktigt torkas av med en fuktig svamp, utjämnas med ytspackel LRF eller målas.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	Ca. 1,4 kg/m ² /1 mm
Vattenbehov	Ca. 6,6 / 15 kg
Konsisten	Pulver
Bindemedel	Gips
Stommaterial	Kalkstenspulver och natursand. Kalkstenspulver innehåller små mängder kvarts, men vikthinnehållet av alveolär kvarts är mindre än 1%, så produkten klassificeras inte som skadlig när det gäller kvarts.
Färg	Ljus färg
Maximal kornstorlek	0,6 mm
Förpackningsstorlek	15 kg
Lagring	Ca 12 månader vid förvaring på en torr plats
Täthet	Ca. 1,1 kg/dm ³
Skiktjocklek	10 - 40 mm
Lägsta brukstemperatur	+5°C
Arbetbarhetstid	> 1 h
Torktid	7 dagar
Tryckhållfasthet	Ca. 5 MPa
Adhensionsdraghållfasthet	> 0,5 MPa
Krympning	< 0,1 ‰ (28 d prisma)
Brandbeständighet	A1

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.