

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Uppdaterad 12.6.2026 Tryckt 27.6.2026

## GRUNDSPACKEL VF



### Produktbeskrivning

Fescon Grundspackel VHF är ett cementbaserat grundspackel för innerväggar.

### Användningsområden

- Vägg- och takytor i både torra och våta utrymmen
- Lämplig för ytor av murblock, lättbetong, tegel och betong
- På gamla målade ytor används Fescon Tile Adhesive Plaster som fästbruk
- Avjämningsmassan kan inte användas för golvvajämning, mjuk kalkcementputstning eller ytor som avjämnats med vattenlöslig massa
- Grundlager av bruk för fastsättning av förstärkningsmembran för vattentätande förblandat lim

**Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.**

### Bruksanvisning

### Underlaget

Innan avjämningsmassan påförs, ska torra och vattenabsorberande underlag vätas.

### Tillblandning

Se förpackningen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med blandarstav i ca en till två minuter. Låt avjämningsmassan vila i ca tio minuter och blanda igen en kort stund. Den färdiga avjämningsmassan är arbetsbar i ca fyra timmar.

### Arbetsinstruktioner

Sprid ut avjämningsmassan på underlaget med antingen avjämningspruta eller murslev. Överflödiga massa kan samlas upp och återanvändas. Om flera skikt avjämningsmassa påförs, ska det underliggande skiktet härda helt innan nästföljande skikt förs på. Beroende på förhållandena tar härdningen en till två dagar. Vid behov ska den torkade ytan slipas efter varje påföring av ett nytt skikt avjämningsmassa.

Den avjämnade ytan kan sandpappas, kaklas eller målas med en cementtålig färg. Du kan även glätta ytan med en fuktig svamp. Vänta tills avjämningsmassan har härdat en stund före glättning.

### Härdning



Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
[www.fescon.fi](http://www.fescon.fi)

I torra miljöer ska den avjämnade ytan vätas med sprutvatten.

### **Avfallshantering**

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Uppdaterad 12.6.2026 Tryckt 27.6.2026

## Tekniska data

<b>Materialåtgång</b>	1 mm skikt ca 1,2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Vattenbehov</b>	5,6-6,4 l/20 kg
<b>Konsisten</b>	Pulver
<b>Bindemedel</b>	Cement
<b>Färg</b>	Grå
<b>Maximal kornstorlek</b>	0,6 mm
<b>Förpackningsstorlek</b>	20 kg
<b>Lagring</b>	Ca 1 år vid förvaring på en torr plats
<b>Skiktthjocklek</b>	1 - 5 mm
<b>Lägsta brukstemperatur</b>	+10°C
<b>Arbetbarhetstid</b>	4 h
<b>Bestrykningsbarhet</b>	Målning, tapetsering och kakelsättning
<b>Härdningstid</b>	Ca 1 dag vid +20°C, ca 3 dagar vid +10°C Torktiden varierar med skiktthjockleken och fuktigheten i området som ska torka
<b>Tryckhållfasthet</b>	28 dagar ca 10 MPa
<b>Vidhäftningshållfasthet</b>	≥ 0,5 MPa, (FP=B)
<b>Brandbeständighet</b>	A2 - s1, d0
<b>Belastningsklasser</b>	RL 01 - RL 05
<b>GWP A1-A3</b>	0,32
<b>GWP enhet</b>	kg CO <sub>2</sub> e/kg
<b>Beräkningsmetod för GWB-värdet</b>	Generisk

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.