

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

VÅTRUMSSPACKEL WTT



Produktbeskrivning

Fescon Våtrumsspackel WTT är ett grundlager av bruk för torra, fuktiga och våta innerväggar, i synnerhet om väggen ska kaklas.

Användningsområden

- Vägg- och takytor i både torra och våta utrymmen
- Lämplig för ytor av murblock, lättbetong, tegel och betong
- Avjämningsmassan kan inte användas för avjämning av golv eller ovanpå mjukt kalkcementbruk
- Grundlager av bruk för festsättning av förstärkningsmembran för vattentätande förblandat lim

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Underlaget

Innan avjämningsmassan påförs, ska torra och vattenabsorberande underlag vätas.

Tillblandning

Se förpackningen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas i avjämningsmassan. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med blandarstav i ca en till två minuter. Låt avjämningsmassan vila i ca tio minuter och blanda igen en kort stund. Den färdiga avjämningsmassan är arbetsbar i ca fyra timmar.

Sprida ut avjämningsmassan

Sprid ut avjämningsmassan på underlaget med antingen avjämningspruta eller murslev. Överflödiga massa kan samlas upp och återanvändas. Om flera skikt avjämningsmassa påförs, ska det underliggande skiktet härda helt innan nästföljande skikt förs på. Beroende på förhållandena tar härdningen en till två dagar. Vid behov ska den torkade ytan slipas efter varje påföring av ett nytt skikt avjämningsmassa.

Beläggning

Den avjämnade ytan kan sandpappas, kaklas eller målas med en cementtålig färg. Du kan även glätta ytan med en fuktig svamp. Vänta tills avjämningsmassan har härdat en stund före glättning. Innan plattor sätts ska underlaget behandlas med Fescon Adhesive Primer och, vid behov, även med Fescon Waterproofing Compound.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Härdning

I torra miljöer ska den avjämnade ytan vätas med sprutvatten.

Andra överväganden

Lämna inte massan i pumpar och slangar längre än en dag. Massan kan gulna om konstruktionen är alltför fuktig. Utjämningsarbetet utförs i enlighet med de allmänna kvalitetskraven för byggnadsarbeten (finska SisäRYL 2013).

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 12.6.2026 Tryckt 24.8.2026

Tekniska data

Materialåtgång	1 mm skikt ca 1,2 kg/m ² Partiell avjämnning: 30 mm Ytskikt 2–10 mm skikt
Vattenbehov	4,0 - 6,0 l / 20 kg
Konsisten	Pulver
Bindemedel	Cement
Färg	Ljusgrå
Maximal kornstorlek	0,5 mm
Förpackningsstorlek	20 kg
Lagring	Ca 1 år vid förvaring på en torr plats
Skiktjocklek	2 - 10 mm
Lägsta brukstemperatur	+10°C
Arbetbarhetstid	4 h
Bestrykningsbarhet	Målning, tapetsering och kakelsättning
Härdningstid	Ca 1 dag vid +20°C, ca 3 dagar vid +10°C Torktiden varierar med skiktjockleken och fuktigheten i området som ska torka
Vidhäftningshållfasthet	≥ 0,5 MPa, (FP=B)
Belastningsklasser	RL 01 - RL 06
Vattentålighet	Vattentålig
GWP A1-A3	0,32
GWP enhet	kg CO ₂ e/kg
Beräkningsmetod för GWB-värdet	Generisk

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.