

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN PU FLEX UV



Tuotekuvaus

2-komponenttinen, itsestään siliävä, elastinen UV-säteilyn kestävä, polyuretaanipinnoite sisä- ja ulkotiloihin.

- Elastinen ja hyvin kulutusta sekä iskuja kestävä
- Kestää jatkuvana rasituksena öljyjä, rasvoja, polttoaineita, normaalisti käytössä olevia pesuaineita, suoloja sekä tilapäisrasituksena mietoja happoja ja emäksiä
- Muun muassa betoni-, sementtilaasti- ja vaneripinnoille
- Vähäpäästöinen
- Säilytettävissä Nanten ja RAL värikarttojen mukaan. Varastosävy RAL 7035, muiden värisävyjen minimi tilausmäärä 30 prk / sävy.

Käyttökohteet

- Vedeneristyspinnoitus ulkotiloissa esim. parvekkeet ja luhtikäytävät
- Keskiraskaan ja kevyemmän rasituksen tilat

Käyttöohjeet

Alustan vaatimukset ja pinnoitusolosuhteet

Alustana toimii sementtilaasti tai betoni, jonka puristuslujuus vähintään 25 MPa ja vetolujuus vähintään 1,5 MPa. Alustan lämpötilan pitää olla vähintään +3°C yli kastepistelämpötilan. Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana pitää ilman, alustan ja pinnoitteen lämpötilan olla +8°C...+25°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Varmista pinnoitteen soveltuvuus pinnoitettavalle alustalle.

Uusi betonilattia

Sementtiliima ja mahdollinen kovettumaton sementti poistetaan esimerkiksi timanttihionnalla. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja sementtipöly imuroidaan huolellisesti pois.

Vanha betonilattia

Sementtiliima ja huonokuntoinen betoni poistetaan esimerkiksi timanttihionnalla. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja alusta imuroidaan huolellisesti. Likaiset lattiat on syytä pestä ja huuhdella synteettisellä pesuaineella ennen muita pohjäsittelyitä. Alustassa oleva mahdollinen vanha maalikalvo poistetaan kokonaan. Mahdollinen pintavalu tai kaatokorjaukset tehdään Fescon Korjauslaasteilla tai Korjausbetonilla RKB, katso tarkempi ohje Fescon betoniparvekkeen suunnittelu- ja työohje.

Pohjustuskäsittely

Betonialustojen pohjustuksessa käytetään Nanten EP Primer -epoksia (betonin RH < 95%). Hyvin sekoitettu pohjuste levitetään kumilastalla, telataan tai sivellään alustaan. Erittäin huokoiset alustat pohjustetaan kahteen kertaan. Pohjustus tehdään siten, että kalvopinta on yhtenäinen eikä

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

pinnassa ole huokosia. Pinnoitus tehdään pohjusteen kuivuttua, olosuhteista riippuen 12 - 48 tunnin kuluessa. Mikäli pohjustus on kahta vuorokautta vanhempi, on suoritettava karhennushionta ja hiontapölyn poisto. Pohjustus suositellaan hiekoitettavan tuoreena puhtaalla, uunikuivatulla hiekalla, jolloin aikarajaa pinnoittamiselle ei ole. Käsiteltävään tilaan on järjestettävä tarvittaessa hyvä ilmanvaihto. Vanerialustat pohjustetaan Nanten PU Flex UV -polyuretaanipinnoitteella.

Paikkaukset

Kolopaikkaukset ja oikaisut tehdään Fescon korjauslaasteilla tai Korjausbetonilla RKB tuotekorttien ohjeiden mukaisesti. Pienet kolot, halkeamat ja oikaisut voidaan tehdä myös PU Flex UV pinnoitteesta ja täytehiekasta valmistetulla massalla.

Sekoitus

Esisekoita A-osa ja lisää B-osa (kovetin) A-osaan. Sekoita hidaskierroksisella sekoittajalla kahden minuutin ajan välttämättä ilman sekoittumista massaan. Sekoita huolellisesti myös astian reunoista ja pohjasta. Lopuksi kaada seos toiseen astiaan, ja jatka sekoittamista vielä noin yhden minuutin ajan välttämättä ilman sekoittumista massaan.

Sekoitussuhde

A-osa 3 paino-osaa ja B-osa 1 paino-osa. Suositeltua valmistaa kokonainen astia kerrallaan annostusvirheiden välttämiseksi.

Riittoisuus

Menekki pinnoituksessa noin 1,5 kg/m² kerrosvahvuus vähintään 1 mm.

Työohje

Mikäli pohjustus on kahta vuorokautta vanhempi ja pohjustetta ei ole hiekoitettu, on suoritettavakarhennushionta ja hiontapölyn poisto. Sekoitettu massa kaadetaan lattialle yhtenäiseksi vanaksi, josta selevitetään säätö- tai hammastetulla teräslastalla halutun paksuiseksi kerrokseksi. Levityksen jälkeen pinnoite piikkitelataan ilmakuplien poistamiseksi. Sekoitusastia ei saa valuttaa pinnoitettavalle alustalle. Älä asenna suorassa auringon valossa tai liian kosteissa olosuhteissa, kts. Alustan vaatimukset ja pinnoitusolosuhteet. Puutteellinen sekoittaminen voi johtaa epätasaiseen kovettumiseen tai sävyeroihin. Pystypinnat sivellään ja tarvittaessa pinnoitetta paksunnetaan siihen soveltuvalla tuotteella. Pinnoite voidaan myös karhentaa hiekalla tai lasikuulilla. Koristehiutaleet lisätään heti pinnoitteen levityksen jälkeen.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Väri	Vakiosävy RAL 7035. Sävytettävissä Nanten ja RAL värikarttojen mukaan
Maalaustuoteryhmä (maalauksRYL2012)	665, 666, RL 04, RL 06
Kiiltoryhmä	Täyskiiltävä
Pakkauskoko	A-osa 7,5 kg peltiastiassa ja B-osa 2,5 kg muoviastiassa. 10 kg sarja (n. 8,2 l)
Varastointi	+5°C...+25°C, varastointiaika enintään 6 kk. Varastoitava lämpimässä, tiiviisti suljetuissa alkuperäisissä astioissaan. Pitkä varastointiaika voi lyhentää tuotteen käyttöaikaa.
Sekoitus aika	Noin kolme minuuttia
Tiheys	Valmiin seoksen tiheys noin 1,22 kg/l, käytetyn väripastan määrästä riippuen
Käyttölämpötila	+8°C...+25°C
Käyttöaika	Astiassa noin 20 min. Lattialle kaadettuna n. 30 - 40 min. Aika lyhenee lämpötilan noustessa.
Kuivumisaika	Kosketuskuiva 5 h (+25°C) ja 9 h (+15°C). Kevyen liikennöinnin kestävä noin 12 h (+25°C) ja noin 24 h (+15°C). Täysin kovettunut 7 vrk.
Ilman suhteellinen kosteus	Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana alle 80%
Kiintoainepitoisuus	n. 100 tilavuus-%
Ohenne	Ei ohenneta
Levitystapa	Levitys säätölastalla tai hammastetulla teräslastalla
VOC-pitoisuus	< 5 g / l (käyttövalmis seos) EU VOC 2004/42/EC (Cat A/j) max. 500 g/l (2010)
Työvälineiden pesu	Nanten PU-ohennin

CE	
Fescon Oy Teollisuustie 6, 04300 Tuusula, Finland	
24	
0809-CPR-1037 EN 1504-2: 2004	
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaine - Pinnoite	
Kulumiskestävyys (Taber)	< 3000 mg
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0,5}$
Iskunkestävyys	Luokka II: $\geq 10 \text{ Nm}$
Tartuntalujuus (kestävyys vetokokeessa)	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$

Muista tutustua Pinnoitetun lattian hoito-ohjeeseen ja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen verkkosivuillamme www.fescon.fi tai tilaa se numerosta 09-274 7970. Vaikka tuotekuvauksen tekniset yksityiskohdat perustuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on yllä mainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa suuntaa antavana. Käyttäjän on varmistuttava tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen. Vastoin ohjeita tehtäessä, on käyttäjä yksin vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja seuraamuksista.

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.