Ajakohastatud 5.11.2025 Prinditud 23.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN PU TIX



Tootekirjeldus

Lahustivabade Nanten-polüuretaankatete sisse segatav vedel kõvendusaine / paksendaja (C-komponent), mis vähendab katte valgumist kalduvatel pindadel.

Kasutuskohad

- Tugevalt kaldu (≥1:100) pinnad
- Jalaliistud
- Drenaažisüsteemid

Kasutusjuhend

Segamine

Nanten PU Flex Bio katte A-komponent segatakse esmalt ühtlaseks. Võetakse väike kogus A-komponenti eraldi – järgida juhiseid jaotises „Segamissuhe". A-komponendile lisatakse Nanten PU Tix ja segatakse hoolikalt ühe minuti jooksul. Seejärel lisatakse B-komponent ja segatakse kaks minutit, vältides õhu sattumist segusse. Lõpuks valatakse segu teise anumasse ja segatakse veel üks minut, samuti vältides õhu segunemist massi.

Segamisvahekord

Lisandi kasutamine kiirendab kõvenemisreaktsiooni. Soovitame valmistada pinnakatte segu korraga maksimaalselt 2–4 liitrit.
Jalaliistude värvimisel kasutatakse Nanten PU Tix-i koguses 1 massiprotsent pinnakatte segust.
Näide: 0,75 liitrit Nanten PU Flex Bio A-komponenti + 1% (=12,6 g = 12,1 ml) Nanten PU Tix + 0,25 liitrit Nanten PU Flex Bio B-komponenti.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Kogus pakendis	0,2 l
Ladustamine	+5°C…+25°C, valguse eest kaitstult, maksimaalselt 12 kuud
Tihedus	1,02 kg/l

Tutvuge kindlasti pealistatud põrandate hooldusjuhendi ja toote ohutuskaardiga meie veebilehel www.fescon.fi või tellige need telefonil 09 274 7970. Kuigi tootekirjelduse tehnilised üksikasjad põhinevad meie parimatel teadmistel ja kogemustel, tuleb eespool esitatud teavet alati võtta suunisena. Kasutaja peab ise veenduma, kas toode antud kohas kasutamiseks sobib. Juhiste järgimata jätmise korral vastutab kasutaja ainuisikuliselt kõigi tekkida võivate kahjude ja tagajärgede eest.
Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.